

Produkteigenschaften				
Format	Trendtime 1	Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 6
Format	2010 x 130 x 13 mm	570 x 95 x 10,5 mm	2010 x 160 x 13 mm	2200 x 185 x 13 mm
Nutzschicht	ca. 3,6 mm	ca. 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm
Verpackung	9 Elemente	20 Elemente	9 Elemente	9 Elemente
Paket:	2,352 m ² / 15,210 Kg	1,083 m ² / 6,00 Kg	2,894 m ² / 22,797 Kg	3,663 m ² / 29,304 Kg
Palette:	42 Pakete	36 Pakete	36 Pakete	30 Pakete
	98,771 m ² / 729,918 Kg	38,988 m ² / 240,00 Kg	104,198 m ² / 820,692 Kg	109,890 m ² / 879,120 Kg
Garantie	25 Jahre			
Hinweise	-Reinigung und Pflege siehe Anleitung			
	-Technische Änderungen vorbehalten			

Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,1 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 - 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften				
		Prüfnorm	Bewertung	
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen	
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen	
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	Trendtime 1 / 4 / 6	0,087 m ² K/W
			Trendtime 3	0,070 m ² K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm	
	Trittschall	ISO 717-2	19 db (auf Duo- Protect)	
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich	

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften						
		Prüfnorm	Naturöl	Naturöl (sägerau)	Lack	UV-Öl
		Prüfnorm	Bewertung			
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,37
		CEN/TS 15676	46 SRT (SRV nass) 103 SRT (SRV trocken)	57 SRT (SRV nass) 99 SRT (SRV trocken)	29 SRT (SRV nass) 51 SRT (SRV trocken)	29 SRT (SRV nass) 38 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _n s1			
		EN 13501-1	D _n s1			
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 4	Kennwert 4	Kennwert 5	Kennwert 5
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	n.n.	n.n.	Kennwert 0	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 10	R 13	R 9	R 9

Produktkennzeichnungen	
Trendtime 1 / 3 / 4 / 6	Nur Produkte mit Lack- und UV-ÖL-Oberflächen
EN 14342 : 08 PARADOR, 0018 FORCE 31 CLASS Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de mit Sicherheit geprüfte Qualität Prof.-Nr. 18392 DER BLAUE ENGEL INSTITUT für GESUNDHEIT	

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS Parkett TT 1-6 DE 01052013
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2013

Freie Sortierung nach EN 13489						
Sortiment:	Landhausdiele					
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht					
Ausführung:	Trendtime 1					
Holzart:	Ahorn, kanadisch	Bambus	Eiche			
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Acer saccharum Marsh / ACSC	Phyllostachys pubescens	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Herkunft:	CA	CN	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ			
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-TT1-AHC	ER-TT1_BAM	ER-TT1-EI	ER-TT1-EI geräuchert	ER-TT1-EI Finline	ER-TT1-EI geräuchert Finline
	Version 1 2011	Version 1 2011	Version 5 2011	Version 3 2011	Version 1 2011	Version 1 2011
	N4	N2	N4	N2	N2	N2
Sortierung:	Natur	Natur	Living	Natur	Natur	Natur
Gesunder Splint	-	-	zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 20 mm	-	zulässig: bis 50 mm	zulässig: bis 30 mm	nicht zulässig	nicht zulässig
Durchfalläste	nicht zulässig	-	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	-	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 5 mm im Randbereich	nicht zulässig	zulässig: bis 1x200 mm	zulässig: bis 1x200 mm	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	-	-	nicht zulässig	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig	-	zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	-	zulässig	zulässig	-	-
Gesunder Kern	zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	-	zulässig	zulässig	-	-
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: leichte Farbunterschiede	zulässig: leichte Farbunterschiede	zulässig: leichte Farbunterschiede
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	zulässig	-	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile						
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.						
Bemerkung						
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.						

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS-Anhang_Parkett_TT 1-6_DE_01052013
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2013
			Seite 1 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489		
Sortiment:	Landhausdiele	
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht	
Ausführung:	Trendtime 3	
Holzart:	Eiche	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-TT1-EI	ER-TT1-EI geräuchert
	Version 2 2012	Version 2 2012
	A1	A3
Sortierung:	Natur	Living
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig: bis 25 mm
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	zulässig: bis 3 mm	zulässig: bis 10 mm
Punktäste	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 5 mm	zulässig: bis 1x100 mm
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig	zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	-	-
Markstrahlen	-	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: leichte Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile		
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.		
Bemerkung		
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.		

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS-Anhang_Parkett_TT 1-6_DE_01052013
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.05.2013	Seite 2 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489						
Sortiment:	Landhausdiele					
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht					
Ausführung:	Trendtime 4					
Holzart:	Eiche	Lärche		Kirschbaum, amerikanisch	Nussbaum, amerikanisch	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Larix decidua Mill.	Prunus serotina Ehrh. / PRSR	Juglans nigra L. / JGNG
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ			EU	US	US
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ES-LH-TT4-EI			ER-TT4-LÄR	ER-TT4-KIR ami.	ER-TT4-SWN
	Version 7 2011			Version 2 2011	Version 2 2012	Version 3 2012
	N2	N4	N6	N5	N2	N2
Sortierung:	Natur	Living	Rustikal	Rustikal	Natur	Natur
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 20 mm	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 4 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 80 mm	zulässig: bis 50 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 15 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 10 mm
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 1x200 mm	zulässig: bis 1x200 mm	zulässig: bis 8x400 mm	zulässig: bis 1x200 mm	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	-	-	zulässig: Harzgallen bis 2x50 mm	zulässig	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig: in Ästen	zulässig: in Ästen	zulässig	nicht zulässig	-
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	-	-	-
Markstrahlen	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	-	zulässig	-
Farbunterschiede	zulässig: helle Farbtöne	zulässig: helle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: leichte Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	-	-	zulässig	-	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile						
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.						
Bemerkung						
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.						

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS-Anhang_Parkett_TT 1-6_DE_01052013
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2013
			Seite 3 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489					
Sortiment:	Landhausdiele				
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht				
Ausführung:	Trendtime 6				
Holzart:	Eiche				Esche
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE				Fraxinus excelsior L. / FXEX
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ				HU, HR
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI	ER-LH-TT6-EI	ER-LH-EI Altholz	ER-LH-EI thermobehandelt	ER-LH-ES
	Version 6 2011	ER-LH-EI ersion 2 2012	Version 1 2011	Version 1 2012	Version 1 2011
	N4	N6	N7	N4	N4
Sortierung:	Living	Rustikal	Rustikal	Living	Living
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 20 mm	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 4 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 80 mm	zulässig: bis 50 mm	nicht zulässig
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 10 mm
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 1x200 mm	zulässig: bis 1x200 mm	zulässig: bis 8x400 mm	zulässig: bis 1x200 mm	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	-	-	zulässig: Harzgallen bis 2x50 mm	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig: in Ästen	zulässig: in Ästen	zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	-	-
Markstrahlen	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	-	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: helle Farbtöne	zulässig: helle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: leichte Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne
Weißstreifigkeit	-	-	zulässig	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile					
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.					
Bemerkung					
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedriger Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.					

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS-Anhang_Parkett_TT 1-6_DE_01052013		
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	www.parador.de		
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2013	Seite 4 von 4	